KARAKTERISTIK KAIN ATBM DOBBY HASIL PENGEMBANGAN MOTIF BATIK KHAS KOTA BANDUNG SEBAGAI MOTIF TENUN IKAT UNTUK KAIN KEMEJA

CHARACTERISTIC OF DOBBY HANDLOOM FABRIC DEVELOPMENT OUTCOME OF THE TYPICAL BANDUNG CITY'S MOTIF AS IKAT WEAVING MOTIF FOR SHIRT FABRIC

Dermawati Suantara, Yusniar Siregar, Moekarto Moeliono

Balai Besar Tekstil, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 390 Bandung
E-mail: texirdti@bdg.centrin.net.id

Tanggal diterima: 22 Juli 2016, direvisi: 2 November 2016, disetujui terbit: 2 November 2016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuat kain tenun ATBM *dobby* dan kombinasi ikat dari motif batik tradisional yaitu motif khas Kota Bandung yang dikembangkan dan disesuaikan dengan *trend* warna 2015. Hasil pengujian pada kain ATBM menunjukkan bahwa kekuatan tarik kain arah lusi adalah 26,5 kg dan arah pakan 29,4 kg. Untuk kekuatan sobek, arah lusi adalah 4,8 kg dan arah pakan adalah 4,2 kg. Nilai kekuatan tarik dan kekuatan sobek, kain tenun ATBM *dobby* ini telah memenuhi standar SNI 0051-2008. Dari hasil uji kain secara kimia, tahan luntur warna terhadap pencucian 40°C adalah 4-5; tahan keringat asam dan basa 4-5; tahan gosok kering 4; tahan gosok basah 2-3. Hasil pengembangan motif Jawa Barat dan kombinasi tenun ikat menggunakan ATBM *dobby* ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada IKM tenun sebagai bentuk eksplorasi desain kain tenun modern.

Kata kunci : kain tenun, *dobby*, ikat, motif, tradisional.

ABSTRACT

This research is aimed to make dobby handloom woven fabric and ikat combination from traditional batik motifs i.e. The typical Bandung city's motif that was developed and adapted to the color trends in 2015. The test results showed that handloom woven fabric tensile strength was 26.5 kg in warp direction and 29.4 kg in weft direction. For the tear strength, the warp direction was 4.8 kg and in the weft direction was 4.2 kg. Values of tensile strength and tear strength dobby handloom woven fabric is in compliance with ISO 0051-2008 standards. From the test results of chemical fabric, color fastness to washing 40 ° C was 4-5; sweat acid and alkaline resistant was 4-5; dry scrubbing resistant was 4; and wet scrubbing resistant was 2-3. The result of the development of West Java design and ikat combination using dobby handloom is expected to contribute to the SME weaving as a figuration of modern woven fabric design exploration.

Keywords : woven fabric, *dobby*, ikat, motif, traditional.

PENDAHULUAN

Ragam motif batik Jawa Barat umumnya terinspirasi dari keindahan dan kekayaan alam yang subur di tatar Priangan yang digambarkan secara naturalistik. Pengaruh lokal dan berbagai pengaruh dari budaya asing seperti Cina, Hindu, dan Islam tampak pada batik dengan motif *angkin* (corak anyaman), *banji*, *kawung*, dan *lar*. Namun banyak pula jenis-jenis flora yang ada di daerah Sunda atau Priangan dijadikan inspirasi oleh para seniman dan perajin dalam menciptakan karyanya.¹

Motif batik yang unik, kreatif, dan inovatif merupakan motif batik kreasi baru berbasis seni budaya lokal dan lingkungan alam sangat diminati oleh masyarakat. Motif batik tersebut disusun menjadi pola batik yang siap diwujudkan menjadi batik dengan bahan kain tenun.^{2,3}

Industri tenun masih potensial untuk dikembangkan karena keragaman budaya dan kekhasan seni hias untuk diaplikasikan ke produk tenun dapat dilakukan dengan teknologi yang sederhana. Selain itu teknologi digital telah menjadi sarana untuk menampung ekspresi seni

masyarakat. Pengembangan batik secara modern sudah memasuki ranah kolaborasi dengan ilmu dan teknologi dengan cara menghasilkan varian baru melalui pengembangan unsur desain di dalamnya.^{4,5}

Kain tradisional terdiri dari unsur-unsur desain yang salah satunya dinamakan motif (ragam hias, corak, patron). Motif adalah kerangka gambar yang mewujudkan tema, citra, dan kesan secara menyeluruh sebagai kesatuan utuh yang terdiri atas susunan titik, garis, bidang, tekstur dan warna yang khas.^{6,7} Motif yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah salah satu dari motif geometris yaitu motif kawung. Motif geometris menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis dan bidang yang pada umumnya bersifat abstrak, artinya bentuknya tak dapat dikenali sebagai bentuk objek-objek tertentu. Motif geometris berkembang dari bentuk titik, garis, atau bidang yang berulang, dari yang sederhana sampai dengan pola yang rumit. Pada kebanyakan motif ornamen geometris kurang mengandung nilai simbolis. Motif geometris abstrak murni banyak terdapat pada pola anyam, pengulangan bidang lingkaran atau segitiga, dan lain-lain.^{8,9}

Motif kawung terjadi dari bentuk-bentuk lingkaran yang saling berpotongan berjajar ke kiri atau ke kanan dan ke bawah atau atas. Istilah kawung dalam bahasa Sunda berarti buah aren (enau). Motif kawung banyak terdapat pada batik. Motif kawung bermakna keinginan dan usaha yang keras akan selalu membuahkan hasil, seperti rejekinya berlipat ganda. Orang yang bekerja keras pasti akan menuai hasil, walaupun kadang harus memakan waktu yang lama.¹⁰ Motif binari kawung mulai ada sejak zaman sebelum kemerdekaan, batik Bandung dibuat oleh para perajin di sekitar pinggiran sungai Cikapundung. Namun pada saat ini peninggalannya sudah tidak tersisa. Saat ini batik Bandung berkembang dan lebih mengedepankan desain kontemporer dan modern, mengingat Bandung sebagai kota kreatif. Namun ada pula beberapa motif kedaerahan yang pernah dikembangkan. Ada beberapa daerah pengembangan batik Bandung, diantaranya berada di daerah Cigadung, yakni daerah dekat Taman Makam Pahlawan Cikutra. Di daerah ini ada beberapa tokoh yang berkiprah dalam pengembangan batik Jawa Barat. Adapula industri kerajinan batik yang berada di daerah Sarijadi dan Bojong Koneng.¹¹ Ornamen batik kawung dapat dilihat pada Gambar 1.

Motif Jalak Harupat adalah sebutan untuk sejenis ayam jantan dalam bahasa Sunda. Ayam tersebut dimitoskan sebagai ayam yang kuat, pemberani, nyaring saat berkokok, selalu

menang saat diadu. Sifatnya yang demikian membuatnya dijadikan julukan bagi seorang pemberani. Sebagai ornamen Nusantara, pada umumnya motif jago melambangkan kekuatan, keberanian, dan juga kesuburan. Bentuk ayam jantan yang indah dan gagah merupakan motif hias yang menambah nilai estetis pada kain tenun dan batik, seperti terlihat pada Gambar 2.¹²

Gambar 1. Ornamen binari kawung

Gambar 2. Ornamen jalak harupat

Kain tenun nusantara yang terkenal adalah yang digunakan pada kain dengan ragam hias ikat, dikenal juga dengan nama kain tenun ikat. Corak kain dibuat dengan cara mengikat bagian-bagian tertentu dari benang hingga warna tidak menyerap pada saat pencelupan berlangsung. Bagian yang tidak terwarnai ini akan membentuk corak pada kain setelah benang ditunen. Corak yang dibuat pada kelompok benang searah lebar kain (pakan) disebut tenun ikat pakan. Corak yang dibuat pada kelompok benang lusi disebut tenun ikatlusi. Paduan dari keduanya disebut tenun ikat ganda. Pada tenun ikat pakan, benang yang diikat merupakan kumpulan benang pakan yang searah dengan lebar kain. Setelah benang diikat, dicelup dan dikeringkan, benang kemudian digulung pada pale.^{13,14}

Tren warna pada tahun 2015 adalah warna-warna lembut, warna dingin dan warna alam yang netral, seperti warna-warna dibawah ini:¹⁵

Gambar 3. Skema *trend* warna 2015 untuk *fashion*

Penelitian ini bertujuan untuk membuat kain tenun ATBM *dobby* dengan desain motif batik tradisional yang dikembangkan dan disesuaikan dengan *trend* warna 2015. Hal tersebut perlu dilakukan karena penelitian mengenai pengembangan motif khususnya motif batik khas Jawa Barat masih terbatas, hal ini dalam usaha menyesuaikan dengan perkembangan jaman yang menuntut adanya inovasi di dalam mengembangkan motif batik tradisional ke dalam kain tenun ATBM *dobby*. Hasil pengembangan desain motif batik tradisional dengan menggunakan ATBM *dobby* ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada IKM tenun sebagai bentuk eksplorasi desain kain tenun modern.

METODE

Diagram alir penelitian adalah sebagai berikut :

Gambar 4. Diagram alir penelitian

Bahan dan Peralatan

Bahan baku dalam penelitian ini adalah benang kapas, zat warna reaktif (*procion blue*), zat pembantu sodium sulfat dan matexil, serta zat pengental manutex. Peralatan yang digunakan meliputi alat pengelosan, alat hani, alat pemaletan, dan ATBM *dobby*.

Proses Persiapan Desain

Tahap awal dalam perencanaan dan pembuatan desain adalah menentukan desain komposisi warna yang akan digunakan pada benang lusi dan benang pakan kain tenun ATBM *dobby*, sesuai dengan *trend* warna 2015 untuk *fashion*. Setelah menentukan komposisi warna, peneliti memilih 2 motif batik Sunda khususnya batik khas Kota Bandung yang akan dikembangkan dan diaplikasikan pada kain tenun ATBM *dobby* yaitu motif binari kawung dan jalak harupat.

Dalam proses persiapan, kebutuhan benang lusi dan pakan dihitung sesuai dengan kebutuhan, seperti lebar kain, kerapatan benang yang berkaitan dengan no sisir. Berikut ini adalah perhitungan kebutuhan benang pada proses pembuatan kain tenun ATBM *dobby*-ikat yang akan dibuat.

Rumus perhitungan kebutuhan benang lusi, diberikan menurut persamaan sebagai berikut:

$$\frac{\text{lebar kain}}{\text{lebar/inch}} \times \text{no. sisir} + 5\% \dots (1)$$

Kebutuhan benang lusi yang dihitung menurut persamaan (1), adalah sebagai berikut:

$$\frac{115 \text{ cm}}{2,54} \times 80 + 5\% = 3800 \text{ helai}$$

- 1 Benang Lusi : Kapas 60/2
- 2 Warna benang lusi : Biru tua, Biru tosca, Hijau tosca
- 3 Tetal Lusi : 80 helai/ inci
- 4 No sisir : 80 lubang/ inci
- 5 Jumlah total benang lusi : 3800 helai

Berdasarkan desain pada Gambar 5, kebutuhan benang lusi diatas, diuraikan sesuai dengan warna benang adalah sebagai berikut:

1. Benang lusi warna biru tua: 497 helai benang
2. Benang lusi warna biru tosca: 2902 helai benang
3. Benang lusi warna hijau tosca: 401 helai benang

Gambar 5. Rancangan kebutuhan benang lusi

Proses Tenun

Sebelum melakukan persiapan pertenunan, rancangan motif pada kain tenun disusun menjadi rencana cucukan dan rencana susunan paku dobby yang dibuat menggunakan perangkat lunak *DB-Weave*, seperti terlihat pada Gambar 4.

Gambar 6. Rencana tenun motif binari kawung

Pengujian

Pengujian yang dilakukan berdasarkan pada SNI 0051-2008, antara lain adalah uji kekuatan tarik, uji kekuatan sobek, tahan luntur warna dan tahan gosok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil dari pengembangan ornamen batik kota Bandung ke dalam ornamen kain tenun ATBM *dobby*-ikat pakan:

Gambar 7. Pengembangan ornamen binari kawung

Gambar 8. Pengembangan ornamen jalak harupat

Hasil pengembangan ornamen tersebut diselaraskan dengan *trend* warna tahun 2015 sehingga menghasilkan beberapa rancangan motif kain tenun sebagai berikut :

Gambar 9. Desain kain tenun ATBM *dobby*1

Gambar 10. Desain kain tenun ATBM *dobby*

Hasil Pengujian

Kain tenun ATBM *dobby* berasal dari benang lusi sebanyak 2 kg dan benang pakan 2 kg yang menghasilkan panjang kain 20 m dengan lebar kain 106,5 cm. Pada kain tenun ATBM tersebut kekuatan tarik kain/ 2,5 cm, arah lusi adalah 260,0 Natau 26,5 kg dan arah pakan: 288,4 Natau 29,4 kg. Pada SNI 0051-2008, kekuatan tarik minimum adalah 107,9 N atau 11 kg, maka dilihat dari standar tersebut, kekuatan tarik kain tenun ATBM yang dibuat sudah memenuhi standar.

Untuk kekuatan sobek, arah lusi adalah 47,1 Natau 4,8 kg dan arah pakan adalah 41,2 Natau 4,2 kg. Pada SNI, standar minimum kekuatan sobek adalah 6,9 Natau 4,8 kg, maka dilihat dari hasil akhir pengujian diatas, kain tenun ATBM ini telah memenuhi standar SNI 0051-2008. Hasil uji Kain ATBM yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data hasil uji fisika kain tenun ATBM *dobby*

No	Jenis Uji	Hasil pengujian
1	Lebar kain, m (inci)	1,065 (41,9)
2	Berat kain, g/m ² (g/m)	114,8 (122,3)
3	Konstruksi:	
4	Tetal lusi, hl/cm (hl/inci)	28,7 (73)
5	Tetal pakan, hl/cm (hl/ inci)	28,0 (71)
6	No. Benang Lusi, Tex (Ne1)	9,2 x 2 (64, 2/2)
7	No. Benang Pakan, Tex (Ne1)	9,8x 2 (60, 3/2)
8	Anyaman	<i>dobby</i>
9	Kekuatan tarik kain/ 2,5 cm	
	Arah lusi, N (kg)	260,0 (26,5)
	Arah pakan, N (kg)	288,4 (29,4)
10	Mulur	
	Arah lusi %	18,0
	Arah pakan %	8,1
11	Kekuatan sobek Elemendorf	
	Lusi, N (kg)	47,1 (4,8)
	Pakan, N (kg)	41,2 (4,2)
12	Tahan kusut	
	Lusi, (.....°)	66/72
	Pakan, (.....°)	73/72
13	Pilling box 3 jam	4
14	Gosok Martindale s/d putus, gosokan	10000

Hasil uji kain secara kimia, mulai dari tahan luntur warna terhadap pencucian 40°C, tahan keringat asam dan biasa, kain ini rata-rata berada di angka 4, 4-5. Namun pada hasil tahan gosok kering, nilai 4 untuk hasil yang baik dan pada tahan gosok basah, berada pada nilai 2-3

yaitu cukup baik. Dilihat dari hasil uji kimia, kain tersebut menandakan sudah baik dan memenuhi secara standar SNI untuk kain tenun sandang. Data hasil uji kimia kain tenun ATBM *dobby* dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data hasil uji kimia kain tenun ATBM *dobby*

Jenis Uji	Tahan Luntur Warna Terhadap			Tahan Gosok	
	Pencucian 40°C	Keringat Asam	Keringat Biasa	Kering	Basah
Perubahan warna:	4-5	4-5	4-5	4	2-3
Penodaan pada:					
▪ Kapas	4	4-5	4-5		
▪ Wol	4-5	4-5	4-5		

Keterangan:

Nilai 1: Jelek, Nilai 2: Kurang baik, Nilai 3: Cukup baik, Nilai 4: Baik, Nilai 5: Sangat baik

Seperti diketahui bahwa di Jawa Barat khususnya Kota Bandung memiliki kain tradisional sarung yang umumnya menggunakan motif geometris. Pada penelitian ini telah dihasilkan kain tenun untuk kain sandang dengan motif geometris yang terlihat timbul karena berasal dari perbedaan warna benang yang atraktif. Bentuk motif kain yang ditampilkan lebih dititikberatkan pada motif

geometris yang dikombinasikan dengan sistem *dobby* dan tenun ikat pakan.

Hasil kain jadi dari produk penelitian dengan menggunakan ATBM *dobby*, dapat dilihat seperti pada Gambar 11.

Dari hasil uji diatas, kain tenun ATBM ini mempunyai kualitas yang cukup baik dan dapat diterapkan oleh IKM pertenunan

Gambar 11. Hasil kain tenun ATBM dobby dan ikat pakan

KESIMPULAN

Motif tradisional kain batik dapat dikembangkan ke dalam motif untuk kain tenun ATBM *dobby* dan ikat pakan yang dapat dikombinasikan secara bersamaan dalam satu kain tenun. Hasil pengujian pada kain ATBM menunjukkan bahwa nilai kekuatan tarik dan kekuatan sobek kain tenun ATBM yang dibuat telah memenuhi standar SNI 0051-2008. Dilihat dari hasil uji kimia, kain tersebut menandakan sudah baik dan memenuhi secara standar SNI 0051-2008. Kombinasi warna yang diambil dari *trend* warna 2015 dapat diaplikasikan kedalam satu desain kain tenun ATBM *dobby* dan ikat yang dibuat menjadi lebih modern dan dapat dipakai sebagai pakaian sehari-hari (*casual outfit*). Dilihat dari hasil pengujian baik benang maupun kain, sudah sesuai dengan standar SNI 0051-2008 dan dapat digunakan sebagai kain sandang.

Pengembangan dalam penelitian ini, baik dari segi pengembangan motif maupun kombinasi dua teknik pertenunan yaitu *dobby* dan ikat pakan, merupakan titik tolak untuk IKM Tekstil agar dapat mengembangkan teknologi pertenunan dalam pembuatan kain sandang, sehingga dapat menjadi nilai lebih suatu produk. Penelitian ini telah menghasilkan kain tenun ATBM dengan kualitas yang cukup baik dan motif yang atraktif, oleh karena itu dapat diterapkan oleh IKM khususnya IKM pertenunan.

PUSTAKA

- ¹ Sunaryo, A. (2009). *Ornamen Nusantara: Kajian Khusus Tentang Ornamen Indonesia*. Ed. 1., cet. 1, Dahara Prize, Semarang.

- ² Widodo, S.T., Kusumawati, T., dan Rahadja, T., (2012). *Pengembangan Industri Batik Kreatif Melalui Penciptaan Motif Batik Berbasis Seni Budaya Lokal dan Lingkungan Alam*. Indonesian Science and Technology Digital Library, PDII LIPI.
- ³ Suantara, D. (2014). *Eksplorasi Desain Struktur Menggunakan Serat Alam Untuk Produk Kreatif*. Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan, Balai Besar Tekstil, Bandung.
- ⁴ Sunarya, Y.Y. (2013). *Batik Digitalisasi Kreatif Motif Dalam Gaya Desain Dunia*. Institut Teknologi Bandung
- ⁵ Maryani, Sri., et al. (1998). *Diversifikasi Produk Tenun Tradisional dengan ATBM Dobby*. Laporan Akhir Proyek Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Tekstil, Bandung.
- ⁶ Rachmatillah, Amira. (2015). Pengertian Ragam Hias, www.academia.edu, diakses 9 Oktober 2015.
- ⁷ Gustami. (1980). Nukilan Seni Ornamen Indonesia, STSRI Yogyakarta.
- ⁸ Read, Herbert. (1959). *The Meaning of Art*. Pinguin Books, London.
- ⁹ Davis, L. Marian. (1987). *Visual Design in Dress*, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.
- ¹⁰ <https://batiktiara.wordpress.com/2012/02/22/>. (2012), diakses 10 November 2015.
- ¹¹ Anonim. (2010). Balarea Batik Jabar, Batik Kota Bandung, diakses 12 Februari 2015.
- ¹² Wikipedia.org. (2013). Si Jalak Harupat, diakses 10 November 2015.
- ¹³ Kardiwa, S. (1993). Tenun Ikat. Djambatan. Jakarta.
- ¹⁴ Kusna, A, et al (2003): Pengembangan Desain Tenun Tradisional Ambon dengan Menggunakan ATBM Fungsi Ganda, Laporan Akhir Proyek Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Tekstil, Bandung.
- ¹⁵ New York Fashion Week Color Forecasts. (2015). Spring 2015 Pantone Fashion Color www.pantone.com, diakses 9 Maret 2015.
- ¹⁶ *Standar Nasional Indonesia 0051-2008 : Kain Tenun Untuk Kemeja*. Badan Standardisasi Nasional.